

Elatech® Gummi

Es sind viele verschiedene natürliche und synthetische Elastomerbeschichtungen verfügbar. Wegen des hohen Reibwertes der Gummiwerkstoffe und ihrer guten Temperaturbeständigkeit werden ELATECH® Polyurethan-Zahnriemen mit Elastomer-Beschichtungen in verschiedenen Anwendungen der Fördertechnik in der Papier-, Keramik-, Holz- und Glasindustrie sowie in Etikettier- und Verpackungsmaschinen eingesetzt.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

	RP 400 / Gummi gelb
	
Material	Naturgummi
Farbe	gelb
Shore Härte	ca.35 Shore A
Standard Dicken (mm)	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 20 - 25 - 30
Dickenfaktor CD	13
Maximale Einsatztemperatur (°C)	+65°C
Ölbeständigkeit	gering
Reibwert gegen Stahl	1.20
FDA Zulassung	nein