

Elatech® Gummi

Es sind viele verschiedene natürliche und synthetische Elastomerbeschichtungen verfügbar. Wegen des hohen Reibwertes der Gummiwerkstoffe und ihrer guten Temperaturbeständigkeit werden ELATECH® Polyurethan-Zahnriemen mit Elastomer-Beschichtungen in verschiedenen Anwendungen der Fördertechnik in der Papier-, Keramik-, Holz- und Glasindustrie sowie in Etikettier- und Verpackungsmaschinen eingesetzt.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

	Nitrile
	
Material	Naturgummi
Farbe	schwarz
Shore Härte	65 Shore A
Standard Dicken (mm)	-
Dickenfaktor CD	18
Maximale Einsatztemperatur (°C)	+110°C
Ölbeständigkeit	hoch
Reibwert gegen Stahl	0.70
FDA Zulassung	nein