

Elatech® Zellige—Beschichtungen

Es sind viele verschiedene natürliche und synthetische Elastomerbeschichtungen verfügbar. Wegen des hohen Reibwertes der Gummiwerkstoffe und ihrer guten Temperaturbeständigkeit werden ELATECH® Polyurethan-Zahnriemen mit Elastomer-Beschichtungen in verschiedenen Anwendungen der Fördertechnik in der Papier-, Keramik-, Holz- und Glasindustrie sowie in Etikettier- und Verpackungsmaschinen eingesetzt.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

	Porol
	
Material	Zellkautschuk
Farbe	schwarz
Shore Härte	ca. 15 Shore A
Standard Dicken (mm)	3, 5, 8, 10, 15
Dickenfaktor CD	6
Maximale Einsatztemperatur (°C)	+70°C
Ölbeständigkeit	mittel
Reibwert gegen Stahl	1.00
FDA Zulassung	nein