## Elatech® Zellige—Beschichtungen

Polyurethanschäume sind durch ihre Zellstruktur leicht kompressibel. Durch diese wichtige Eigenschaft sind die Haupteinsatzgebiete: Etikettiermaschinen, Transport leichter und/oder zerbrechlicher Güter, Glas- und Papierindustrie, Vakuumfördrer.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

|                                 | PU gelb 50                |
|---------------------------------|---------------------------|
| =la<br>Tech                     |                           |
| Material                        | Polyurethan Schaum        |
| Farbe                           | gelb - braun              |
| Shore Härte                     | 50 Shore A                |
| Standard Dicken (mm)            | 2 - 3 - 4 - 5 – 6 – 8 –10 |
| Dickenfaktor CD                 | 20                        |
| Maximale Einsatztemperatur (°C) | +70°C                     |
| Ölbeständigkeit                 | hoch                      |
| Reibwert gegen Stahl            | 0.40                      |
| FDA Zulassung                   | nein                      |