

PAR

Les renforts spéciaux en tissu polyamide permettent de réduire le coefficient de frottement, lorsqu'ils sont appliqués sur les dents, de réduire le bruit des entraînements à grande vitesse. Ils sont très utiles dans les applications à surfaces de glissement ou d'accumulation de produit.

PAR : Renfort polyamide en partie dorsale
Réduction du coefficient de frottement

Coefficient de frottement

- Polyuréthane sur acier = 0,7
- Polyamide sur acier = 0,35
- Polyamide sur PTFE = 0,15



Caractéristiques

Matière	Polyamide
Couleur	vert
Dureté	-
Epaisseur standard (mm)	-
Multiplicateur de poulie CD	-
Température max. de travail (°C)	+80°C
Résistance à l'huile	Caractéristiques chimiques Résistance moyenne aux huiles et graisses
Coefficient de frottement contre l'acier	Faible coefficient de frottement
FDA autorisation	non